

ESPUMA DE MONTAJE 1 COMPONENTE PARA PISTOLA



Contenido	Código	📦
750 ml	90892 188 025	1/12

Nota:
Las salpicaduras recientes se eliminan fácilmente con limpiador de PU
Cód. 90892 160.

Datos técnicos	
Base	Poliuretano
Retardancia a la flama	Clase B3 DIN 4102
Contenido de poliuretano	715g=26 litros de rendimiento
Curado superficial	10 minutos
Consistencia de corte	45 minutos
Tiempo de curado	5 a 8 horas
Temperatura de aplicación	5°C a 35°C
Resistencia térmica	De -40°C a +80°C
Tiempo de almacenaje	12 meses a temperaturas inferiores a 20°C
Resistencia a los rayos UVA	No

Insonoriza, fija, aísla y rellena.
DIN 4102-B3

Expande y cura en contacto con agua y con la humedad del aire, proporcionando aplicaciones con excelente resistencia al calor, al frío, al envejecimiento y a muchos productos químicos.

Excelente adhesión a la mayoría de los materiales de construcción (excepto PE, PP, PTFE y siliconas).

Excelente estabilidad.

Libre de CFC e inofensivo para la capa de ozono.

Aplicación:

Uso en construcción: garantiza una excelente adhesión a concreto, ladrillo, azulejo, madera, metales, espuma de PU endurecida. Montaje, instalación y fijación de puertas, ventanas, toma eléctrica, caños de ventilación, uniones de paredes, divisorios, techos, cámaras, paneles frigoríficos, etc. Aislamiento térmico y acústico.

Uso automotriz: capot, paneles de puertas, baúl, instalaciones de sonido, montaje de cajas acústicas, etc.

Modo de uso:

Las superficies deben estar limpias, libres aceites y grasas. Agitar la lata energicamente por lo menos durante 30 segundos. Enroscar la lata en la pistola aplicadora (no incluida). Humedecer los sustratos con agua, esta operación va a mejorar la adherencia y acelerar el endurecimiento. Llenar la cavidad en aproximadamente 65% de su volumen, la espuma se expandirá. Agitar constantemente la lata durante la operación. Si tiene que colocar varias capas, pulverice con agua la capa anterior. La espuma seca superficialmente en 10 minutos, puede ser cortada en 45 minutos y cura completamente después de 5 a 8 horas. Puede haber variaciones de acuerdo con la temperatura ambiente. La espuma endurecida se elimina con medios mecánicos.

Productos relacionados:




Limpiador para pistola de PU - 500 ml
Cód. 90892 160

Espuma de PU para pistola monocompone 750 ML
Cód. 90892 188 025



Pulverizador a presión capacidad 1000 ml.
Cód. 90891 503 002



Cinta de enmascarar 48mm x 50m
Cód. 90992 040 048



Cutter 18mm
Cód. 90715 66 277